

Система полировки высокоглянцевых поверхностей Polarshine®

MIRKA



1



Microstar® P1200 /
Abranet® Ace P1000

Шлифуйте со скоростью 7,000-8,000 об/мин. Используйте Microstar P1200 для выравнивания краски/лака и удаления дефектов и апельсиновой корки. Поверхности с толстослойными покрытиями или апельсиновой коркой шлифуйте сначала Abranet Ace P1000, затем Microstar P1200.

2



Abralon® 3000



Шлифуйте со скоростью 7,000 об/мин. Используйте увлажненный диск Abralon для понижения риска, это ускорит время полировки. При влажной шлифовке Abralon используйте защитную прокладку для блокировки пылеудаления.

3



Polarshine® 10 +
Диск из овчины Pro



Полируйте со скоростью 1,100-2,000 об/мин. Не оказывайте дополнительного давления на полировальную машинку.

4



Polarshine® 10 + Рельефный
поролоновый диск



Для достижения финишного высокого блеска используйте рельефный поролоновый полировальный диск.